


## 5. Magnetische Polarisation

### 5.1. Physikalische Grundlagen

#### Dia- und Paramagnetismus




T-Abhängigkeit der Suszeptibilität  $\chi$


Ionen	e <sup>-</sup> -Konfig.	Grundterm	$\mu_s/\mu_B$ ber.	$\mu_s/\mu_B$ exp.
V <sup>4+</sup>	d <sup>1</sup>	<sup>2</sup> D <sub>3/2</sub>	1.73	1.8
V <sup>3+</sup>	d <sup>2</sup>	<sup>3</sup> F <sub>2</sub>	2.83	2.8
V <sup>2+</sup> , Cr <sup>3+</sup>	d <sup>3</sup>	<sup>4</sup> F <sub>3/2</sub>	3.87	3.8
Mn <sup>3+</sup> , Cr <sup>2+</sup>	HS-d <sup>4</sup>	<sup>5</sup> D <sub>0</sub>	4.9	4.9
Mn <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup>	HS-d <sup>5</sup>	<sup>6</sup> S <sub>5/2</sub>	5.92	5.9
Fe <sup>2+</sup>	HS-d <sup>6</sup>	<sup>5</sup> D <sub>4</sub>	4.90	5.4

Magnetische Momente von Übergangsmetallionen

#### Kollektiver Magnetismus: Ferro-, Antiferro- und Ferrimagnetismus



T-Abhängigkeit der Suszeptibilität  $\chi$




Hysterese bei Ferro- und Ferrimagnetika


### 5.2. Materialien

#### 5.2.1. Metalle und Legierungen

	T <sub>C/N</sub> [K]	ferro	antiferro
Fe	1043	x	
Ni	631	x	
Co	1404	x	
Nd <sub>2</sub> Fe <sub>12</sub> B	583	x	
SmCo <sub>5</sub>	998	x	
Mn	95		x
Cr	313		x
Eu	90		x
Ho	131/20	x	x



Ferromagnetische Ordnung in einfachen Metallen



Kristallstruktur von SmCo<sub>5</sub> (CaCu<sub>5</sub>-Typ)